



SANDWICHELEMENT

FB-3/SL Stadurlon Dekorfolie

STADUR
MADE IN GERMANY

Produktinformation

FB-3/SL Stadurlon Dekorfolie

10
JAHRE

Beschreibung:

Verbundelemente FB-3/SL bestehen aus einem extrudierten Polystyrolkern (alternativ kann auf Wunsch ein Polyurethan-Schaumkern eingesetzt werden) und beidseitig mit folienkaschierten Deckschichten (Renolit, Cova, Hornschuch) aus Stadurlon. Alternativ kann die Rückseite in Stadurlon weiß geliefert werden. Das Verbundelement ist beidseitig mit einer Schutzfolie versehen. 10 Jahre Stadur Garantie.

Eigenschaften:

- sehr gute Wärmedämmung
- UV-beständig (siehe Herstellergarantie für die Folien)
- hohe Schlagfestigkeit auch bei Kälte
- leicht zu bearbeiten mit gängigen Holz- und Metallwerkzeugen

Deckschichten:

Stadurlontafeln 1,5 mm, die mit Dekorfolien kaschiert sind. Alternativ kann die Rückseite in 1,5 mm Stadurlon weiß ähnlich RAL 9016 geliefert werden. Die verfügbaren Dekore entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

Kernmaterial:

Extrudierter Polystyrolschaum, FCKW-frei oder CO₂ geschäumt, hohe Dampfdichtigkeit, geringste Wasseraufnahme, B1 nach DIN 4102. Der Schaumkern ist für eine optimale Verklebung gerillt, keine Staubentwicklung bei der Verarbeitung. Es stehen Schäume mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit Wert 0,029 - 0,035 zur Verfügung.

Gesamtstärke:

24 mm. Andere Mehr- oder Minderstärken der Deckschichten oder des Schaumkerns können angeboten werden.

Formate:

2150 x 950 mm / 3050 x 1300 mm / Andere Formate und Fixmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Werte:

Gesamtstärke	Deckschichten	U-Wert (λ D 0,029)	U-Wert (λ D 0,035)
24	1,5 mm	1,11	1,29

Sonderelemente:

Stadur Verbundelemente FB-3/SL können mit optimierten Schalldämmwerten durch Spezial-Schallschutztafeln oder mit einbruchhemmenden Aluminiumeinlagen geliefert werden. Kanteneinleimer aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und Kantenbearbeitung des Schaumkerns in Form von Stufenfalz oder Nut und Feder sind möglich. Andere Kernschichtmaterialien, z.B. PUR-Schaum, Mineralwolle oder Hohlkammerplatten sind auf Anfrage lieferbar.

Anwendungsbereiche:

Fensterfüllungen, Türfüllungen, Fassadenelemente, Brüstungselemente, Klappläden, Trennwände, Messebau, Balkonverkleidung

Hinweis:

Bei Tests, auch mit dunklen Dekor-Oberflächen, sind maximale Oberflächentemperaturen von bis zu + 85°C gemessen worden. Daher ist der Außeneinsatz von FB-3/SL auch bei direkter Sonneneinstrahlung zugelassen. Entsprechend der maximal zu erwartenden Oberflächentemperatur kann die Längenausdehnung (von ca. 0,8 mm/lfm bei 10°C Temperaturunterschied) bereits im Vorfeld minimiert werden. Beispiel: Durch die Verarbeitung (z. B. Zuschnitt) bei einer Raumtemperatur von 20°C und einer zu erwartenden Maximaltemperatur von 80°C wird die Längenausdehnung auf 4,8 mm/lfm begrenzt. Dieses ist zwingend bei der Verarbeitung/Verklotzung zu berücksichtigen. Stadurlon nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf, daher muss die Schnittkante im Gegensatz zu HPL-Trägerplatten nicht abgeklebt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Prospekt: Verarbeitungshinweise.

Die Wiedergabe der Farben und Oberflächen entspricht den drucktechnischen Möglichkeiten. Bei genauerer Farb- und Oberflächenabstimmung empfiehlt es sich, ein Original anzufordern. Technische Änderungen vorbehalten. Sämtlichen Geschäftsvorgängen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, die unter www.stadur.com eingesehen werden können.

